

Neostyrène Périf 15 M4



CODE ARTICLE : ENEOSPERI15M4

GENCOD : 3661806091165

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : NF EN 15037-4

DESCRIPTION

Entrevous isolant en polystyrène moulé sans languette. Sa forme lui permet d'être associé aux entrevous Fabribois et Plastivoute.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est exclusivement destiné au plancher intermédiaire et au plancher haut de maisons individuelles.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur hors tout	598 mm
Longueur utile	580 mm
Largeur	549 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,693 kg

CONDITIONNEMENT

Pièces par palette	60 pièces par palette
Chargement	22 palettes par camion / 1320 pièces par camion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur coffrante	15 cm
Entraxe	600 mm
Classement feu	F
Valeur UP	0,764 W/m².K
Résistance thermique (R)	0,968 m².K/W

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat: maximum 2 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes.
Température de stockage -20°C / +50°C

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité, etc.).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche, etc.) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer et respecter les consignes de pose.

Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5mm, etc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.