


Neostyrène 11 M4



CODE ARTICLE : ENEOS11DPM4

GENCOD : 3661806099260

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : NF EN 15037-4

DESCRIPTION

Entrevous isolant en polystyrène découpé, à fond plat. Les rainures en partie supérieure lui permettent de recevoir les rupteurs contenus dans les Neoset +, Neoset et Neoset Essentiel.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est principalement destiné au plancher sur vide sanitaire.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur hors tout	1235 mm
Longueur utile	1235 mm
Largeur	864 mm
Hauteur	366 mm
Épaisseur de languette	243 mm
Poids	4,321 kg

CONDITIONNEMENT

Pièces par palette	28 pièces par palette
Chargement	10 palettes par camion / 280 pièces par camion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur coffrante	12 cm
Entraxe	600 mm
Classement feu	M4
Valeur UP	0,11 W/m ² .K
Résistance thermique (R)	8,75 m ² .K/W
Litrage béton hors chaînage (montage 12+5)	63,9 l/m ²

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat: maximum 2 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes.
Température de stockage -20°C / +50°C

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité, etc.).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche, etc.) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer et respecter les consignes de pose.

Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5mm, etc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.